

Fugenmasse MS

Mastic souple pour façade



UTILISATION

Mastic colle élastique pour la réalisation de joints dilatation en façades, pour la jonction entre différents revêtements en façade, et pour la jonction sol/façade.

PROPRIETES

- Résistant
- Souplesse
- Sans solvant, sans iso-cyanate et sans silicone
- Facile à lisser
- Résistant aux intempéries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant	1K-Hydrid
Densité	Env. 1,5 g/cm ³
Résistance à la température	-40°C à +90°C
Déformation maximum	25%

MISE EN OEUVRE

Préparation du support Le support doit être porteur, plan, propre, sec et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence. Pour un joint de dilatation, déposer un fond de joint au préalable. Respecter la règlement en vigueur pour ce type d'utilisation.

Application Imprimer au préalable les surfaces à forte absorption.
Appliquer le mastic souple sur les surfaces préalablement préparées.
Lisser le mastic à l'eau avant la formation d'une peau.
En cas de recouvrement par une peinture, vérifier sa compatibilité .

Remarque :

Il est possible de le peindre ou de le recouvrir par d'autres revêtements souples exempts de plastifiants. Le mastic devra être sec à cœur.



Consommation	310 ml pour 12,4 m de joint (5 x 5 mm) / 310 ml pour 3,8 m de joint (10 x 10 mm) Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon.
Conditions climatiques	Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester entre +5°C et +40°C. Ne pas utiliser le produit en plein soleil.
Séchage	Formation d'une peau après 20 minutes (+23°C, 75% H.R.) Durée de séchage : 3 mm/jour (+23°C, 50% H.R.) Le temps de séchage dépend des conditions climatiques lors de la mise en œuvre.
Nettoyage des outils	Au White-Spirit.

STOCKAGE

Minimum 1 an, au frais, au sec, à l'abri de l'humidité, en emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT

Couleur	Blanc Beige Beige sable Gris silex Gris moyen Gris poussière Gris foncé Anthracite Marron chocolat Rouge brique
Conditionnement	Cartouche de 310 ml 12 cartouches par carton

IN FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité du produit.
Transport	Marchandise non dangereuse