

# Waterstop

Revêtement bitumineuse en phase aqueuse pour l'étanchéité des murs en contact avec la terre

**Domaines d'utilisation** | Emulsion sans solvant d'un latex et de bitume pour le soubassement et des murs enterrés. Etanchéité contre l'humidité et des projections d'eau.

**Propriétés**

- Etanche à l'eau
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résiste aux intempéries
- Ne se décompose pas
- Résistant à l'acide humique

<b>Caractéristiques Techniques</b>	Liant	Latex et bitume
	Densité	Env. 1,05 g/cm <sup>3</sup>

<b>Mise en œuvre</b>	Préparation du support	Les joints et les fissures doivent être traité au préalable avec un mastic adapté. Le support doit être stable, plan, propre, sec et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence. Imprimer des supports de forte absorption avec Waterstop dilué à 30% d'eau. Béton: pas de préparation spécifique Maçonnerie brute: appliquer un enduit de lissage ITE: possible sur enduits de base Armatop AKS / MK / Aero
	Préparation	Prêt à l'emploi. Peut être dilué jusqu'à % d'eau.
	Application	Appliquer en trois couches au rouleau ou à la brosse. Ne pas recouvrir avec des produits minéraux. Saupoudrer de quartz type Disboxid 942 avant application d'une finition organique.
	Consommation	Env. 0.5 kg/m <sup>2</sup> par couche. Déterminer la consommation exacte sur le support par un essai préalable.
	Conditions climatiques	Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C.
	Durée de séchage	Env. 1 - 4 heures En fonction de la température et de l'humidité relative
	Nettoyage des outils	A l'eau, aussitôt après utilisation

<b>Livraison</b>	Conditionnement	seau plastique de 25 kg
	Couleur	Noir (vert à marron fraîchement appliqué)
<b>Informations</b>	Transport	Marchandise non dangereuse
	Conservation	Minimum 6 mois, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé.
	Sécurité	<p>R 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.</p> <p>S 61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité</p> <p>FDS disponible sur demande.</p>