

Haftgrund P - ice

Primaire d'accrochage - Peinture de fond pigmentée, à liant résine synthétique, pour les crépis décoratifs – Version Hiver

Domaines d'utilisation	Primaire destiné à ajuster la nuance de teinte et à améliorer l'accrochage de la finition de Crépi résine synthétique ou minéral. Séchage rapide, pour utilisation à l'extérieur dans des conditions climatiques hivernales.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régule la capacité d'absorption ■ Perméable à la vapeur d'eau ■ Hydrofuge ■ Améliore l'accrochage ■ Améliore l'adhérence ■ Enduit déco consécutif ensuite plus facile à structurer ■ Surface rugueuse car chargée de quartz ■ Application optimale et économique de l'Enduit décoratif ■ Température de mise en œuvre: de +1°C à +15°C ■ Séchage rapide, avec une circulation d'air suffisante et une humidité relative de l'air < 95%. ■ Ne contient ni glycol ni alcool 	
Caractéristiques techniques	Liant	Dispersion de résine synthétique terpolymère
	Poids spécifique	Env. 1,7 g/cm ³
Etapes de mise en œuvre	Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> - Le support doit être porteur, plan, propre, et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence. - Traiter les supports à consolider avec l'Imprégnation Hydro (Hydro-Tiefgrund).
	Préparation	<p>Prête à l'emploi</p> <p>Brasser soigneusement avant mise en œuvre</p> <p>Delution possible avec de l'eau, au maximum 5%</p>
	Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer au rouleau, au pinceau ou par projection. - Pour une application régulière, utiliser un rouleau à poils courts.

	Consommation	Env. 200 à 250 ml/m ² Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur site. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les normes et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.
	Durée de séchage	Env. 2 à 6 heures En fonction de la température et de l'humidité relative de l'air Eventuellement plus longtemps en présence de conditions climatiques défavorables, p. ex. humidité de l'air élevée
	Nettoyage des outils	A l'eau, aussitôt après utilisation
	Mise en œuvre mécanique	Demander notre fiche spéciale "Mise en œuvre mécanique"
Livraison	Conditionnement	Seau PP de 15 litres
	Couleur	Blanc naturel / de teinte équivalente à l'enduit suivant
Informations	Transport	Marchandise non dangereuse
	Tenue en stock	Environ 3 mois, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé
	Teneur en COV	Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Teneur du produit en COV: 20 g/l maximum
	Sécurité	Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.