

Reibeputz

Crépi déco base résine synthétique, à structure ribbée

Domaines d'utilisation

Enduit décoratif conforme à la norme all. DIN 18558, pour les murs et plafonds et extérieurs, avec charges de haute qualité purement minérales.
Utilisation en association avec les systèmes de façade alsecco.

Propriétés

- Résistant aux intempéries
- Hydrofuge selon la norme DIN V 18550
- Etanche à la pluie battante
- Perméable à la vapeur d'eau
- Choix de teintes pratiquement illimité
- Résistant aux contraintes mécaniques importantes
- Très élastique
- Bonne adhérence sur tous les supports
- Différentes possibilités de structure grâce aux différentes granulométries

Caractéristiques techniques

Liant	Dispersion de résine synthétique terpolymère
Poids spécifique	Env. 1,8 g/cm ³
Epaisseur de couche d'air de diffusion équivalente (3 mm)	Valeur s _d : env. 0,33 m selon la norme EN ISO 7783 Classe V ₂ selon la norme EN 1062
Perméabilité à l'eau	w: env. 0,13 kg/(m ² h ^{1/2}) selon EN 1062 Classe W ₂ selon la norme EN 1062

Les valeurs indiquées représentent des moyennes, susceptibles de varier sensiblement, d'une livraison à la suivante, en raison des matières premières naturelles utilisées.

Etapas de mise en œuvre

Travaux de préparation	<ul style="list-style-type: none"> - Protéger intégralement les appuis de fenêtre et autres éléments. - Couche de fond sur les encadrements de fenêtre.
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> - Le support doit être porteur, plan, propre, sec et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence. - Le cas échéant, la capacité porteuse du support peut être assurée par l'application du primaire adapté. - Avant application du crépi décoratif, nous recommandons – pour une plus grande facilité de mise en œuvre - de traiter le support avec le Primaire d'accrochage Haftgrund P.

Préparation	<p>Prêt à l'emploi.</p> <p>Ajustage possible de la consistance de mise en œuvre par adjonction d'eau, jusqu'à 1 % au maximum.</p>
Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer en une épaisseur correspondant à celle du grain, avec une lisseuse en acier inoxydable. Après une courte attente, talocher à la taloche plastique en un mouvement circulaire vertical ou horizontal. - Pour éviter toute trace de reprise dans la structure, traiter une même surface / des surfaces contiguës en intégralité, sans interruption. - Subdiviser les grandes façades, appliquer en continu, mouillé sur mouillé, puis structurer. - L'application de la Peinture de façade Alsicolor Quattro permet de réduire nettement le risque d'une contamination par des micro-organismes. - En présence d'une valeur relative de luminosité < 20, le Crépi devra - après séchage à cœur - être revêtu avec le système de peinture alsecco adapté, de préférence Alsicolor ou Alsicolor Quattro, en un minimum de 2 applications.
Consommation	<p>Grain 1,5 mm : Env. 2,5 kg/m²</p> <p>Grain 2,0 mm : Env. 3,2 kg/m²</p> <p>Grain 3,0 mm : Env. 4,0 kg/m²</p> <p>Grain 4,0 mm : Env. 4,7 kg/m²</p> <p>Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur site.</p> <p>Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les normes et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.</p>
Conditions climatiques	<p>Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C.</p> <p>Ne pas travailler en plein soleil.</p> <p>En cas de vent, tenir compte d'un temps de prise réduit.</p> <p>Si le respect des températures minimales de mise en œuvre ne peut être garanti, il est possible d'utiliser des produits en version ICE.</p> <p>Pour plus d'informations sur ce groupe de produits, merci de consulter notre service technique.</p>
Durée de séchage	<p>Env. 12 à 48 heures</p> <p>En fonction de la température, de l'humidité relative de l'air et de l'épaisseur appliquée</p>
Nettoyage des outils	A l'eau, aussitôt après utilisation
Mise en œuvre mécanique	Demander notre fiche spéciale "Mise en œuvre mécanique".

Livraison	Conditionnement	Seau PP : 25 kg net
	Couleur	Blanc / Teinté Avec le produit teinté / pour des surfaces contigües, utiliser toujours le même numéro de charge !
Informations	Transport	Marchandise non dangereuse
	Tenue en stock	Minimum 1 an, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé.
	Sécurité	R 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique S 2 : Conserver hors de portée des enfants S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste S 28 : En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon S 29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout

Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.