

Traufelputz F

Enduit de finition à liant organique et grain fin, conforme à la norme all. DIN 18558

Domaines d'utilisation	Crépi décoratif selon DIN 18558, pour les murs et plafonds à l'extérieur. Pollissage possible au feutre, pour les façades et encadrements. Utilisation restreinte au niveau des soubassements.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résistant aux intempéries ■ Résistant aux contraintes mécaniques importantes ■ Élastique ■ Hydrofuge ■ Étanche à la pluie battante ■ Perméable à la vapeur d'eau ■ Bonne adhérence sur tous les supports 	
Caractéristiques techniques	Liant	Dispersion polymère
	Densité	Env. 1,5 g/cm ³
	Diffusion	Perméable à la vapeur d'eau Classe V ₂ selon la norme EN 1062
	Perméabilité à l'eau du système	w: < 0,1 kg/(m ² h ^{1/2}) selon EN 1062 Classe W ₃ (faible) selon la norme EN 1062
Les valeurs indiquées représentent des moyennes, susceptibles de varier sensiblement, d'une livraison à la suivante, en raison des matières premières naturelles utilisées.		
Étapes de mise en œuvre	Travaux de préparation	<ul style="list-style-type: none"> - Protéger intégralement les appuis de fenêtre et autres éléments. - Couche de fond sur les encadrements de fenêtre.
	Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> - Le support doit être porteur, plan, propre, sec et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence. - Le cas échéant, la capacité porteuse du support peut être assurée par l'application du primaire adapté. - Ne pas utiliser sur support humide. - Avant application du crépi décoratif, nous recommandons – pour une plus grande facilité de mise en œuvre - de traiter le support avec le Primaire d'accrochage Haftgrund P.

Préparation	<p>Prêt à l'emploi.</p> <p>Pour la mise en œuvre, ajustage possible de la consistance par adjonction d'eau, 1% au maximum.</p>
Mise en œuvre	<p>1.) Enduction fine pour établir la planéité:</p> <p>Egalisation du support avec l'enduit Traufelputz F. Eviter les traces de spatule / lisser. Le support doit être absolument plan, l'épaisseur doit se situer entre 1 et 2 mm.</p> <p>2.) Application de la couche feutrée:</p> <p>Après durcissement suffisant de l'enduction fine, appliquer l'enduit Traufelputz F avec une lisseuse en acier inoxydable, en une épaisseur d'environ 1 mm. Après la prise, feutrer à la taloche éponge fine.</p> <p>3.) Application de la peinture sur la surface feutrée:</p> <p>Après parfait séchage, l'Enduit Traufelputz F devra être revêtu de deux couches de Peinture Alsicolor ou Alsicolor Quattro.</p> <p>Alternative: dans les cas où une enduction fine ne serait pas nécessaire à l'égalisation du support, la mise en œuvre peut également intervenir en une couche, ce alors en une épaisseur minimale de 2 mm.</p>
Consommation	<p>Env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur</p> <p>Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur site.</p> <p>Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les normes et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.</p>
Conditions climatiques	<p>Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C.</p> <p>Ne pas travailler en plein soleil.</p> <p>En cas de vent, tenir compte d'un temps de prise réduit.</p>
Durée de séchage	<p>Env. 24 à 48 heures</p> <p>En fonction de la température, de l'humidité relative de l'air</p> <p>Plus longtemps par température basse / humidité relative de l'air élevée</p>
Nettoyage des outils	<p>A l'eau, aussitôt après utilisation</p>
Mise en œuvre mécanique	<p>Demander notre fiche spéciale "Mise en œuvre mécanique".</p>

Livraison	Conditionnement	Seau PP : 25 kg net
	Couleur	Blanc / Teinté
Informations	Transport	Marchandise non dangereuse
	Tenue en stock	Minimum 1 an, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé.
	Sécurité	Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son établissement, et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles s'appliquent en complément de nos instructions de mise en œuvre. Compte tenu de la nature variable du support et de la multitude d'utilisations et d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence, nos recommandations sont données sans engagement. Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur

PD 0406/0211